

SPRAY PUTTY black

CF BL Шпатлевка полиэфирная Spray черная

Описание

Двухкомпонентная полиэфирная распыляемая шпатлевка применяется для удобного и быстрого устранения неровностей, глубоких шлифовальных царапин и пор на кузовном покрытии автомобиля. Шпатлевка является высококачественной основой для последующего нанесения наполнителей и финишных покрытий.

Область применения

Кузовной ремонт автомобилей.

Продукты

2-260-1000 BL Шпатлевка полиэфирная Spray черная, 1 л, вкл. отвердитель

Свойства

- Удобна для обработки больших поверхностей
- После высыхания образует гладкое покрытие без пор
- Обладает необходимой твердостью, прочностью и стойкостью к ударам и вибрации
- Быстро сохнет
- Легко шлифуется машинным способом.

Подложки

Сталь, стеклопластики, дерево, старое/заводское лакокрасочное покрытие.






ПОДГОТОВКА

- Очистите поверхность с применением CF Очистителем силикона.
- Шлифуйте металлическую поверхность и стеклопластики абразивами P80-120.
- Неповрежденные заводские / ремонтные покрытия отшлифуйте по «сухому» абразивом P80-120.
- В случае наличия застарелых участков с коррозионным повреждением рекомендуется применять пескоструйную обработку.
- Удалите все продукты шлифования путем обдува чистым (без масел) сжатым воздухом.
- Снова очистите поверхность CF Очистителем силикона




SPRAY PUTTY black

CF BL Шпатлевка полиэфирная Sprau черная




НАНЕСЕНИЕ

 Смешивание с отвердителем	Добавить 5% по объему / 3.3% по весу отвердителя для шпатлевки Sprau
 Жизнеспособность при 20°C	30 минут
VOC	Макс. 116 г/л
 S	Готова к нанесению. При необходимости добавить до 5% разбавителя для полиэфирных материалов.
	Дюза: 2.0–2.5 мм Давление на входе: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов
 Нанесение	2 – 5 слоев = 150–300 мкм (макс. 1000 мкм) Межслойная выдержка: 5–8 минут

СУШКА

 Выдержка перед ускоренной сушкой	10 – 15 минут
 60°C	- шлифовать: через 30 минут
 20°C	- шлифовать: через 2–3 часа

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

 	Шлифуйте «по сухому» абразивами P180-220
	Наносить 2К акриловые / эпоксидные наполнители и далее любые лакокрасочные материалы

SPRAY PUTTY black

CF BL Шпатлевка полиэфирная Sprau черная

Примечания

- В процессе хранения возможно расслаивание продукта, что не указывает на его негодность. Расслоение устраняется тщательным перемешиванием материала перед применением.
- Не наносите полиэфирную шпатлевку на неотшлифованные поверхности.
- Удалите все чувствительные к растворителям или не полностью высушенные материалы.
- Не наносите шпатлевку на протравливающие грунты и 1К материалы.
- Используйте рекомендуемое количество отвердителя во избежание обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов.
- Во избежание впитывания материала не наносите лакокрасочные покрытия непосредственно на полиэфирные шпатлевки.
- Для изолирования используйте 2К акриловые / эпоксидные наполнители.
- Для улучшения защиты от коррозии, например, при восстановлении раритетных автомобилей, наносите шпатлевку на предварительно загрунтованную двухкомпонентным эпоксидным грунтом поверхность.
- При необходимости нанесения на оцинкованную поверхность необходимо предварительное грунтование двухкомпонентным эпоксидным грунтом.

Очистка инструмента

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования используйте рекомендованные производителями такого оборудования составы (растворители) для мойки.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

Продукты	Фасовка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
2-260-1000	Шпатлевка, банка	1	1500	Черный
	Отвердитель, бутылочка	1	прим. 1000	Бесцветный

SPRAY PUTTY black

CF BL Шпатлевка полиэфирная Sprau черная

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке упаковки.