

Silver Wheel Spray

CF Серебристая краска для дисков аэрозольная

Описание

Высококачественная быстросохнущая краска в аэрозольной форме для окраски и ремонта колесных дисков, декоративных колпаков.

Область применения:

для окраски в серебристый цвет колесных дисков и декоративных колпаков.

Продукты

4-143-0400

Серебристая краска для дисков аэрозольная, баллончик 400 мл

Свойства

- На акриловой основе
- Быстро высыхает при комнатной температуре
- Имеет хорошую укрывающую способность
- Стойка к погодно-климатическим факторам, бензину и химическим реагентам
- Длительное время сохраняет блеск
- Устойчива к УФ-излучению, не выцветает
- Термостойкость – 110°C

Подложки

Заводские / ремонтные лакокрасочные покрытия, металл, стекло, камень, дерево, различные виды пластика*.

* **Не наносить** на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и противокоррозионные, и на термопластичные покрытия.

Silver Wheel Spray

CF Серебристая краска для дисков аэрозольная

ПОДГОТОВКА

- Очистить поверхность C.A.R.FIT Жидкостью для удаления силикона / Очистителем силикона
- Удалить старое лакокрасочное покрытие и очаги коррозии на металле путем шлифования абразивами P80 – 240
- Повторно очистить поверхность с применением Жидкости для удаления силикона / Очистителя силикона и полностью высушить
- С целью повышения адгезии C.A.R.FIT Краски черной к металлам рекомендуется предварительно обработать такие поверхности подходящим грунтом

НАНЕСЕНИЕ

 Встряхнуть баллончик	2 минуты
 Нанесение	1 – 3 тонких слоя Одного баллончика достаточно для обработки 3 – 4 дисков / колпаков
 Межслойная выдержка, 20°C	Межслойная выдержка 3 – 5 минут
 Очистка сопла	После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

СУШКА

 Воздушная сушка при 20°C
- от «пыли»: 5 – 10 минут - на «отлип»: 10 – 20 минут - перекрывать: через 2 часа Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала

Silver Wheel Spray

CF Серебристая краска для дисков аэрозольная

Примечания

- Наносить с расстояния 25 – 30 см
- Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала
- Для получения глянцевого покрытия поверх краски необходимо нанести прозрачный лак

Очистка оборудования

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
4-143-0400	краска, баллончик 400 мл	10	прим. 730	серебристый, матовый

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.