

# 1K Hi-Build Primer Filler Spray

CF 1K Hi-Build Грунт-наполнитель аэрозольный

**Описание**

Однокомпонентный грунт-наполнитель в аэрозольной форме. В зависимости от количества нанесенных слоев, может использоваться в качестве адгезионного грунта или наполнителя.

Обладает хорошей адгезией к металлам, автомобильным пластикам, старым лакокрасочным покрытиям и заводским грунтам.

**Область применения:**

C.A.R.FIT 1K Hi-Build грунт-наполнитель идеально подходит для точечного ремонта лакокрасочного покрытия автомобилей.

**Продукты**

<b>4-500-0400</b>	1K Hi-Build Грунт-наполнитель серый, баллончик 400 мл
<b>4-501-0400</b>	1K Hi-Build Грунт-наполнитель белый, баллончик 400 мл
<b>4-502-0400</b>	1K Hi-Build Грунт-наполнитель черный, баллончик 400 мл

**Свойства**

- Хорошо защищает от коррозии
- Быстро высыхает при комнатной температуре
- Изолирует незащищенные участки металлической поверхности
- Перекрывается водоразбавляемыми и сольвентными красками, а также 1К и 2К покровными красками
- Может использоваться в качестве грунта при контактной сварке.

**Подложки**

металлы, автомобильные пластики, старые лакокрасочные покрытия и заводские грунты\*.

\* **Не наносить** на термопластичные покрытия.





# 1K Hi-Build Primer Filler Spray

CF 1K Hi-Build Грунт-наполнитель аэрозольный

## ПОДГОТОВКА

- Очистить поверхность C.A.R.FIT Очистителем силикона
- Металлические поверхности отшлифовать абразивами P80–240
- Старое лакокрасочное покрытие отшлифовать абразивами P220–320 («по сухому») или P400 («по мокрому»)
- Новые пластиковые детали и катафорезные грунты заматировать
- Повторно очистить поверхность с применением C.A.R.FIT Очистителя силикона и полностью высушить.




## НАНЕСЕНИЕ

 <b>Встряхнуть баллончик</b>	2 минуты
 <b>Нанесение</b>	1 слой = 15 мкм (в качестве грунта для адгезии) 2 – 3 слоя = 30 – 60 мкм (в качестве наполнителя) Одного баллончика достаточно для обработки прим. 1 м <sup>2</sup>
 <b>Межслойная выдержка, 20°C</b>	Межслойная выдержка: 3 – 5 минут
 <b>Очистка сопла</b>	После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

## СУШКА

 <b>Воздушная:</b> - грунт: 12 – 15 минут / 20°C - наполнитель: 30 – 40 минут / 20°C	 <b>Инфракрасная:</b> - выдержка перед сушкой: 5 минут - ИК-сушка: 8 – 10 минут
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

<b>Шлифовать:</b>
 Шлифовать «по сухому» абразивами P400-P500
 Шлифовать «по мокрому» абразивами P800-P1000
<b>Далее:</b>
 Наносить любые лакокрасочные покрытия.

# 1K Hi-Build Primer Filler Spray

CF 1K Hi-Build Грунт-наполнитель аэрозольный

## Примечания

- Наносить с расстояния 25 – 30 см
- Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

## Очистка оборудования

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C (лет)	Плотность (г/л)	Цвет
4-500-0400	грунт-наполнитель, 400 мл	10	прим. 750	серый
4-501-0400	грунт-наполнитель, 400 мл	10	прим. 750	белый
4-502-0400	грунт-наполнитель, 400 мл	10	прим. 750	черный

## Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.