

Underbody Protective Bitumen Spray

CF Защитное битумное покрытие для днища аэрозольное

Описание

Высококачественное покрытие в аэрозольной форме для защиты днища автомобиля.

Область применения:

для защиты днища кузова автомобилей от коррозии, шумо- / виброизоляции салона автомобиля.

Продукты

5-400-0500

Защитное битумное покрытие для днища аэрозольное, баллончик
500 мл

Свойства

- На битумной основе
- После высыхания остается гибким
- Имеет превосходную адгезию к металлам
- Устойчиво к погодно-климатическим факторам, а также слабым кислотам и основаниям
- Защищает от коррозии
- Поглощает шум

Подложки

Металлы, старое / заводское лакокрасочное покрытие.

Underbody Protective Bitumen Spray

CF Защитное битумное покрытие для днища аэрозольное


ПОДГОТОВКА

- Очистить поверхность Жидкостью для удаления силикона / Очистителем силикона
- Удалить старое лакокрасочное покрытие и очаги коррозии на металле путем шлифования абразивами P80 – 240
- Повторно очистить поверхность с применением Жидкости для удаления силикона / Очистителя силикона и полностью высушить

НАНЕСЕНИЕ

 Встряхнуть баллончик	2 минуты
 Нанесение	Нанести несколько слоев с расстояния 25 – 30 см
 Межслойная выдержка, 20°C	Межслойная выдержка: 3 – 5 минут
 Очистка сопла	После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

СУШКА

 Воздушная сушка при 20°C - от «пыли»: прим. 60 минут Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала.
--

Примечания

- Наносить с расстояния 25 – 30 см
- Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

Underbody Protective Bitumen Spray

CF Защитное битумное покрытие для днища аэрозольное

Очистка оборудования

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
5-400-0500	покрытие, баллончик 500 мл	10	прим. 760	черный

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.