

Cavity Protection Spray

CF Защитное покрытие для полостей аэрозольное

Описание

Покрытие в аэрозольной форме для защиты кузова автомобиля, особенно таких чувствительных к коррозии частей, как двери, боковые панели, крышки багажника, капот и т.д.

Появление коррозии легко предотвращается регулярным нанесением покрытия тонким слоем.

Покрытие прекрасно отталкивает воду и легко проникает в скрытые полости. После нанесения образуется немного липкое покрытие, способное к самовосстановлению при нагревании. Не пахнет воском даже при нагреве на солнце или в моторном отсеке.

Область применения:

для защиты скрытых полостей кузовов автомобилей от коррозии.

Продукты

5-500-0500

Защитное покрытие для полостей аэрозольное, баллончик 500 мл

Свойства

- На основе воска (предельные углеводороды) и добавок
- Прекрасно проникает в скрытые полости
- Эффективно выталкивает воду
- Легко наносится
- Защищает от коррозии
- Тест в солевой камере (DIN50021): Ri 0 / 240 часов / 50 мкм
- Стойко к погодно-климатическим факторам, слабым кислотам и щелочам

Подложки

Металлы, старое / заводское лакокрасочное покрытие.

Cavity Protection Spray

CF Защитное покрытие для полостей аэрозольное

ПОДГОТОВКА

- Очистить поверхность C.A.R.FIT Жидкостью для удаления силикона / Очистителем силикона

НАНЕСЕНИЕ

	Встряхнуть баллончик	2 минуты
	Нанесение	Нанести несколько слоев с расстояния 30 см
	Межслойная выдержка, 20°C	Межслойная выдержка: 3 – 5 минут
	Очистка сопла	После нанесения перевернуть баллончик вверх дном и выпустить остатки материала

СУШКА

	Воздушная сушка при 20°C - от «пыли»: прим. 2.5 часа Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала.
---	--

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

	Удаление свежего покрытия может производиться подходящим растворителем на органической основе, а старого покрытия – механическим способом.
---	--

Примечания

- Наносить с расстояния 30 см
- Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала

Cavity Protection Spray

CF Защитное покрытие для полостей аэрозольное

Очистка оборудования

По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не перестанет поступать материал.

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
		(лет)	(г/л)	
5-500-0500	покрытие, баллончик 500 мл	10	прим. 700	белый, бесцветный

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.