

2K HS SCRATCH RESISTANT CLEARCOAT 2:1

CF 2K HS Прозрачный лак 2:1

Описание

Двухкомпонентный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка для ремонтной окраски автомобилей по двухслойной технологии «базовая краска + прозрачный лак».

Область применения:

Окраска легкового и коммерческого транспорта по двухслойной технологии «базовая краска + лак».

Продукты

7-222-1000	2K HS Прозрачный лак 2:1, 1 л
7-222-5000	2K HS Прозрачный лак 2:1, 5 л
7-323-0500	Отвердитель для 2K HS прозрачного лака 2:1, 0.5 л
7-323-2500	Отвердитель для 2K HS прозрачного лака 2:1, 2.5 л

Свойства

- Экономичен в применении
- Универсальная сушка: воздушная, ускоренная, инфракрасная
- Образует покрытие с высоким блеском, обладающее химической и механической стойкостью
- Стоек к ультрафиолетовому излучению, не желтеет
- Характеризуется пониженным риском загрязнения окружающей среды, так как имеет низкое содержание летучих органических растворителей.

Подложки

Водоразбавляемые и сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные покрытия*.

***Не наносить** на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и противокоррозионные, и на термопластичные покрытия.

2K HS SCRATCH RESISTANT CLEARCOAT 2:1

ПОДГОТОВКА

Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими и аккуратно очищены липкой салфеткой от пыли базовой краски.

НАНЕСЕНИЕ

 Разведение	В соотношении 2:1 по объему с отвердителем для 2K HS прозрачного лака 2:1
 Добавление растворителя	15–20% по объему
Соотношение смешивания по весу	100:50:14-18
 FORD 4, 20°C	17 – 18 секунд
VOC	500 г/л [2004/42/ПВ(d)(840)]
 20°C	3 часа
 Дюза, входное давление	1.3–1.4 мм См. рекомендации производителей окрасочных пистолетов
 Нанесение	2 слоя = 50 – 60 мкм
 Межслойная выдержка, 20°C	Прим. 5–10 минут
 Выдержка перед последующей обработкой	- перед ускоренной сушкой: прим. 5 минут

СУШКА

 30 минут при 60°C
 25 минут, при температуре поверхности 60°C
 20°C: - монтажная прочность: 7 часов - полировать: через 18 часов

2K HS SCRATCH RESISTANT CLEARCOAT 2:1

CF 2K HS Прозрачный лак 2:1

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности наших продуктов (MSDS).

Примечания

- Наилучшие результаты достигаются при окраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть примерно равны.
- Наносить лак при относительной влажности воздуха в камере не выше 70% и при температуре не ниже +10°C
- Строго следуйте инструкции в части данных по толщине пленки сухого материала. При превышении толщины слоя материала вероятно сморщивание пленки лака спустя некоторое время.
- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
- Маскировочные материалы следует удалять сразу по прошествии времени сушки «на отлип». В противном случае возможно отслаивание лака от базовой краски или от старого лакокрасочного покрытия.
- Плотно закрывать емкости с материалами.
- Только для профессионального применения! Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Очистка оборудования

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для мойки.

2K HS SCRATCH RESISTANT CLEARCOAT 2:1

CF 2K HS Прозрачный лак 2:1

Продукты	Упаковка	Срок хранения при 20°C	Плотность	Цвет
7-222-1000	Банка, 1 л	2	прим. 980	бесцветный
7-222-5000	Канистра, 5 л	2	прим. 980	бесцветный
7-323-0500	Банка, 0.5 л	2	973	бесцветный
7-323-2500	Канистра, 2.5 л	2	973	бесцветный

Безопасность

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки.