

WATERPROOF MASKING TAPE

CF Маскировочная лента водостойкая

Описание

Высококачественная маскировочная лента изготовлена из пропитанной латексом полукреповой бумаги и покрыта клеевым составом на основе природных смол. Легко наклеивается на металлические части, резину, стекло, хромированные поверхности, OEM / ремонтные покрытия, автомобильные пластики.

Рекомендована для авторемонтных мастерских.

Область применения:

- профессиональная маскировочная лента для надежной защиты кузова автомобиля от окрасочного тумана при окраске с последующей сушкой в окрасочно-сушильной камере.

Продукты

9-120-0019	Маскировочная лента водостойкая, 19 мм х 50 м (48 шт./уп.)
9-120-0025	Маскировочная лента водостойкая, 25 мм х 50 м (36 шт./уп.)
9-120-0038	Маскировочная лента водостойкая, 38 мм х 50 м (25 шт./уп.)
9-120-0050	Маскировочная лента водостойкая, 50 мм х 50 м (18 шт./уп.)

Свойства

- Водостойкая
- Гарантированно выдерживает 120°C в течение 30 минут
- Прекрасная адгезия ленты к ленте
- Устойчива к растворителям
- Высокая первоначальная адгезия
- Удаляется без следа
- Легко отрывается фрагментами нужной длины
- Прекрасно прилегает к поверхности
- Легко изгибается и наклеивается на искривленные поверхности.

Подложки

Металлические детали, резина, стекло, хромированные поверхности, заводское/ремонтное лакокрасочное покрытие.

WATERPROOF MASKING TAPE

CF Маскировочная лента водостойкая

Ответственность

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	9-120-0019	9-120-0025	9-120-0038	9-120-0050
Ширина ленты, мм	19	25	38	50
Тип основы	полукреповая бумага с пропиткой			
Тип клеевого слоя	природный каучук			
Толщина бумаги, мкм	110 ± 15			
Общая толщина ленты, мкм	135 ± 25			
Прочность на разрыв, Н/25 мм	95 ± 20 (TM 5004 by Afera)			
Удлинение при разрыве, %	10 ± 3 (TM 5004 by Afera)			
Адгезия, Н/25 мм	5 ± 1 (TM 5001 by Afera)			
Тест "Rolling Ball Tack", см	≤ 2 PSTC-6 (PSTC)			
Термостойкость, °C	120 (30 минут)			
Цвет	желтый			