30/06/2019

ELASTIC GREEN

(polyester fine putty - green)
Тонкая полиэфирная шпатлевка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Elastic Green –двухкомпонентная тонкая полиэфирная шпатлевка, разработанная специально для ремонта кузовов автомобилей и отвечающая самым высоким стандартам качества.

- Высочайший стандарт качества
- Образует идеально ровную поверхность
- Практически полное отсутствие пор
- Оптимальный материал для ремонта кузовов автомобилей
- Для нанесения только на стальные поверхности
- Не подходит для нанесения на оцинкованные и алюминиевые детали.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тонкая полиэфирная шпатлевка может применяться для заполнения пор, ремонта небольших царапин и дефектов поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние поставляемого продукта при +20°C: пастообразное
Содержание VOC: 2004/42/IIB (b) (250): < 250 г/л

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка поверхности
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Инструкции по смешиванию
Добавлять 2-3 % отвердителя по весу.
Не допускайте передозировки отвердителя во избежание проступания шпатлевки на финишном лакокрасочном покрытии и изменения его цвета.

Нанесение
Наносить шпателем.

Жизнеспособность
3-4 минуты при +20°C.

30/06/2019

Температура начала реакции
Не менее +5°C.

Время сушки/отверждения
Воздушная сушка при +20°C в течение 15-20 минут.

Шлифование
После соответствующего времени сушки.

В качестве наполняющей шпатлевки
- предварительное шлифование – «по сухому» абразивами P80 - P120
- окончательное шлифование – «по сухому» абразивами P120 – P240.

В качестве тонкой шпатлевки
- предварительное шлифование – «по сухому» абразивами P120 - P180
- окончательное шлифование – «по сухому» абразивами P180 - P240.

Перекрытие
Шпатлевка может перекрываться шпатлевкой CS Spray и любыми двухкомпонентными акриловыми наполнителями.

Хранение
12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре 18 - 20°C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.
Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH
Esinger Steinweg 50
D-25436 Uetersen
Telefon +49 (0) 4122/717 -0
Telefax +49 (0) 4122/717-158
E-Mail info@vosschemie.de
www.carsystem.org
www.vosschemie.de

a trademark of VOSSCHEMIE