

:: MULTI SILVER LIGHT

(polyester multifunctional putty)

Универсальная полиэфирная шпатлевка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Multi Silver Light – универсальная шпатлевка, которую можно использовать как в качестве наполняющей, так и в качестве тонкой шпатлевки.

- Очень легко наносится
- Допускает нанесение слоями любой толщины
- Адгезия к поверхностям из оцинкованной стали
- Адгезия к алюминиевым и стальным поверхностям
- Очень легко шлифуется.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевка применяется для заполнения глубоких неровностей и вмятин на деталях при ремонте легкового и грузового транспорта, автобусов, а также ж/д вагонов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние поставляемого продукта при +20°C: пастообразное
Содержание VOC: 2004/ EG-II;2b (250): < 250 г/л
Цвет: серебристый

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подготовка поверхности

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Шпатлевка обладает хорошей адгезией ко всем грубо отшлифованным подложкам, таким как дерево, металлы (в т.ч. оцинкованные) и полиэфирные материалы (кроме термопластичных акриловых систем).

Инструкции по смешиванию

Добавлять 2-3 % отвердителя по весу.

Не допускайте передозировки отвердителя во избежание проступания шпатлевки на финишном лакокрасочном покрытии и изменения его цвета.

Нанесение

Наносить шпателем.

Жизнеспособность

4-5 минуты при +20°C.

Температура начала реакции

Не менее +5°C.

Время сушки/отверждения

Воздушная сушка при +20°C в течение 20-30 минут.

Шлифование

После соответствующего времени сушки.

В качестве наполняющей шпатлевки

- предварительное шлифование – «по сухому» абразивами P80 - P120
- окончательное шлифование – «по сухому» абразивами P120 – P240.

В качестве тонкой шпатлевки

- предварительное шлифование – «по сухому» абразивами P120 - P180
- окончательное шлифование – «по сухому» абразивами P180 - P240.

Перекрытие

Может перекрываться шпатлевками Elastic Weiss/Beige и Spray.

Хранение

12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре 18 - 20°C.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны.

Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу. Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE